

ISO	피삭재 재질	조건	인장강도 Rm (N/mm ²)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc(m/min)		
						코팅		
						TT7005	TT7015	TT7025
K	회주철 (GG)	페라이트		160	15	300-550	290-450	280-400
		펄라이트		250	16	300-430	250-360	200-320
	구상흑연주철 (GGG)	페라이트		180	17	160-400	150-350	140-300
		펄라이트		260	18	140-350	130-300	120-280
	가단주철	페라이트		130	19	200-460	250-390	230-350
		펄라이트		230	20	180-350	200-320	180-300